RPA-S Lijm

TECHNISCHINFORMATIEBLAD

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

RPA-S Lijm is een hittebestendige lijm voor de onderlinge verlijming van RPI-S Afdichtingsplaten en de RPI-S Isolatieschalen.

2 MATERIAALOMSCHRIJVING

RPA-S Lijm is een water gedragen lijm op basis van waterglas.

3 TOEPASSING

RPA-S Lijm wordt toegepast in combinatie met de RPI-S Afdichtingsplaten en/of RPI-S Isolatieschalen. Het is een onderdeel van het RPI-S Afdichtingssysteem, waarmee brandwerende afdichtingen rondom kabels, leidingen en kanalen gerealiseerd kunnen worden. De combinatie met RPI-S Afdichtingsplaten en/of RPI-S Isolatieschalen, RPI-S Coating en/of RPI-S Kit is overeenkomstig NEN 6069 getest volgens NEN-EN 1366-3 en geclassificeerd volgens EN 13501-1 en EN 13501-2.

RPA-S Lijm is geschikt voor toepassing in een normaal binnenklimaat.

4 VERWERKING

Verwerking van RPA-S Lijm kan plaatsvinden door middel van:
- paleerijzer
- kitspuit

Algemene verwerkingsvoorschriften:
- voor reiniging direct lauw water gebruiken

Applicatie omstandigheden:
- ondergrond schoon en stof vrij
- verwerkingstemperatuur ≥ 5°C
- relatieve luchtvochtigheid ≤ 80%

5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE

Niet van toepassing.

6 DROOGTIJD

Droogtijd van RPA-S Lijm bedraagt 24 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur > 15°C.

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	Hoog viskeuze vloeistof
Kleur	Wit
Geur	Nauwelijks waarneembaar
pH waarde	Circa 12
Dichtheid [kg/m³]	Circa 1400
Oplosbaarheid in water	Gedeeltelijk
Vlampunt [°C]	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	Niet van toepassing

8 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor veiligheidsinformatie, zie het RPA-S Lijm Veiligheidsinformatieblad.

Het product reageert met aluminium, zink, tin en legeringen van deze metalen, onder vorming van waterstofgas, welk een explosief mengsel kan vormen met lucht. Kan heftig reageren in contact met zuren.

9 VERPAKKING

RPA-S Lijm wordt geleverd in lijmkokers met circa 310 ml. RPA-S Lijm wordt per stuk of per 12 geleverd. Lege kokers inleveren bij geschikt inleverpunt.

10 TRANSPORT EN OPSLAG

Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen 5°C en 30°C.
Houdbaar tot datum sticker, mits opgeslagen in originele en ongeopende verpakking.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten.

Einde document

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028