RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C

TECHNISCHINFORMATIEBLAD

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

RPF-DCD Impregneer natuurlijke vezels C (concentraat voor professionele gebruiker) is een effectief geconcentreerd brandvertragend impregneermiddel geschikt om zowel natuurlijke als mengvezels brandvertragend te maken.

2 MATERIAALOMSCHRIJVING

RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C is geur- en kleurloos, niet giftig, en bevat geen halogenen of andere schadelijk stoffen, is niet agressief voor kleur en vezel, veroorzaakt geen zout- of schimmeluitslag.
Na droging blijven de actieve bestanddelen achter en voorzien het materiaal van brandvertragende eigenschappen.

3 TOEPASSING

RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C is geschikt om zowel natuurlijke als mengvezels brandvertragend te maken. Bij mengvezels met een hoog gehalte aan synthetische vezel (>60%) adviseren wij een gecombineerde toepassing met RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C.

Het product kan tevens worden toegepast in combinatie met andere chemicaliën. Na toevoegen van binders kunnen o.a. naaldvilt tapijt en diverse soorten vliezen brandvertragend behandeld worden.
Met RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C en een vuil- en waterafstotend middel kan in één bewerking zowel een brandvertragend als een vuil- en waterafstotend effect bereikt worden.

4 VERWERKING

RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C is geschikt voor de industriële behandeling van textiel volgens het foulard (volbad)-principe.
De droogtemperatuur dient hierbij op maximaal 120°C ingesteld te worden. Richtreceptuur is beschikbaar. Ook kan het textiel in de nabehandeling door middel van sprayen behandeld worden.

5 OPBRENGST

De benodigde hoeveelheid RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C is sterk afhankelijk van het te behandelen materiaal en de gewenste norm die behaald dient te worden.
Voor de nabehandeling door middel van sprayen is de verhouding:

- 1 deel RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C
- 3 delen water

Het behandelde materiaal kan dan als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd volgens de Nederlandse norm NEN EN ISO 6941 (T_{navlam}<15s, $T_{nagloei}$<60s, inbrand<250mm) en de Europese norm EN-ISO 11925-2. Aansprakelijkheid kan hier niet aan worden ontleend.

6 DROOGTIJD

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028

Niet van toepassing.

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid:	1.18 ± 0.020 g/cm³
pH:	7 ± 1
Actief materiaal:	320 ± 30 g/kg
Ontledingstemperatuur:	> 120 °C

8 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Zie Veiligheidsinformatieblad.

9 VERPAKKING

De RPF Impregneer natuurlijke vezels C wordt per 5 en 10 kg geleverd.

10 TRANSPORT EN OPSLAG

Opslag:	Vorstvrij in originele verpakking
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking tenminste 6 maanden na productiedatum.
Transport:	Ongevaarlijk product, geen specifieke voorschriften.

Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten.

Einde document

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028