RPF-DCD Transparante deklak

TECHNISCHINFORMATIEBLAD

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

RPF-DCD Transparante deklak is een kleurloze lak ter verbetering van de weerstand tegen vocht. De RPF-DCD Transparante deklak heeft geen brandvertragende werking, maar levert een bijdrage aan brandvoortplanting en **dient altijd in combinatie met** RPF-DCD Brandvertragende verf deco T gebruikt te worden.

2 MATERIAALOMSCHRIJVING

RPF-DCD Transparante deklak is een oplosmiddelhoudende kleurloze lak ter verbetering van de stof-, plak-, en waterbestendigheid. **De deklak is geen brandvertragende verf, maar levert een bijdrage aan brandvoortplanting.**

3 TOEPASSING

RPF-DCD Brandvertragende verf deco T uitermate geschikt voor het brandvertragend maken van hout- en houtproducten zoals spaanplaat, multiplex, isolatieboard, deuren en karton, diverse kunststoffen en schuimen zoals PE, PP en PS. De verf en deklak zijn uitsluitend geschikt voor binnensituaties en op hout met een vochtgehalte minder dan 15%.

Niet geschikt voor gebruik in een zeer vochtige omgeving of op plaatsen waar het product aan grote fysieke eisen wordt blootgesteld (vloer of trap). De slijtvastheid van RPF-DCD Brandvertragende verf deco T en RPF-DCD Transparante deklak is niet vergelijkbaar met een parketlak; toepassing op vloerdelen wordt afgeraden.

4 VERWERKING

RPF-DCD Transparante deklak wordt gebruiksklaar aangeleverd en kan direct verwerkt worden.
Het dient wel voor gebruik product geroerd te worden. De deklak is aan te brengen met een kwast of roller of airless spuitapparatuur.

5 OPBRENGST

De vereiste opbrengst is 40-50 g/m² op de reeds aangebrachte RPF-DCD Brandwerende verf deco T.

Vlekken of gemorste verf afnemen en schoonmaken met lauw water. Gemorste afdeklak is te verwijderen met white spirit. Behandelde oppervlakten kunnen gereinigd worden met een vochtige doek; echter, overvloedig afspoelen met water is niet mogelijk. RPF-DCD Brandvertragende verf deco T en de RPF-DCD Transparante afdeklak mogen niet onverdund in de bodem, afvoer of riolering geloosd worden. Zie voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad.

6 DROOGTIJD

De droogtijden zijn afhankelijk van een aantal factoren: de ondergrond, de applicatiemethode, benodigde laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028

Als richtlijn is bij 20°C, luchtvochtigheid (60% RV) de verf na 2 uur handdroog en is de verf volledig droog na ca 8 uur. De RPF-DCD Transparante deklak kan worden aangebracht na minimaal 4 uur drogen van de verf. Vervolgens is de RPF-DCD Transparante deklak na 24 uur handdroog en volledig droog na 48 uur.
RPF-DCD Transparante deklak kan maximaal 10% verdund worden met terpetine.
Voor specifieke vragen kunt u met ons contact opnemen.

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	RPF-DCD Brandvertragende verf	**RPF-DCD Transparante deklak**
Basis	Waterige dispersie	Oplosmiddelhoudende hars
Geur	Zwak, karakteristiek	Aromatisch
Dichtheid(ISO 2811, g/cm^3)	1.30 ± 5%	0.98 ± 5%
Vaste stof gehalte(ISO 3251, %)	60.0 ± 3.0%	Afhankelijk van glansgraad
VOS(EU Richtlijn 2004/42/CE)	140(2007)/140(2010) - 35 g/l	600(2007)/500(2010) - 500 g/l
Vlampunt	> 100°C	Ca. 61°C
Verdunning	10% water	Terpetine

8 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Zie Veiligheidsinformatieblad.

9 VERPAKKING

RPF-DCD Transparante deklak wordt per 5 en 1 kg geleverd.

10 TRANSPORT EN OPSLAG

Opslag:	Vorstvrij in originele verpakking
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking tenminste 6 maanden na productiedatum.
Transport:	Ongevaarlijk product, geen specifieke voorschriften.

Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten.

Einde document

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028